

NOMBRE DEL PRODUCTO**REF: RE-560****1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Es una resina alquídica media en aceite de soya diluida en Xilol al 60%.

2. USOS

Se utiliza principalmente en la fabricación de esmaltes industriales de secamiento al aire y esmaltes horneables.

3. DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO DE ANÁLISIS
<i>Limpieza</i>	7	IN GP 01
<i>Color Gardner</i>	MAX 5	IN GP 07
<i>Valor Acido mg KOH/g</i>	< 17	IN GP 09
<i>Viscosidad Gardner 25 °C</i>	Z4 – Z6	IN GP 02
<i>% de Sólidos en Peso</i>	60 ± 2	IN GP 03
<i>Peso por Galón Kg/gal</i>	3,7 - 3,9	IN GP 08

4. FORMA DE SUMINISTRO

Se suministra en tambores metálicos de 55 Galones o 200 kg. de peso neto.

5. ECOMENDACIONES

- ✓ Eliminar todas las fuentes de ignición y materiales oxidantes que puedan causar reacción.
- ✓ Medio de Extinción Dióxido de carbono, agua en spray y polvo químico.
- ✓ El producto debe mantenerse almacenado en un lugar fresco a temperatura ambiente alejado de toda fuente de calor, y el recipiente bien tapado mientras no se esté utilizando.
- ✓ Manténgase fuera del alcance de los niños.



Los datos técnicos, y especificaciones de uso que se dan en esta ficha técnica son para la orientación del usuario basados en la experiencia de la Empresa y su Departamento Técnico. Lo anterior no constituye una garantía ya que no conocemos las condiciones de uso, almacenaje o manipulación del producto. Por lo anterior es responsabilidad del usuario realizar sus propios ensayos antes de utilizar productos de Pinturas Tonner. Nuestro Departamento Técnico está en disposición de resolver cualquier inquietud.